

タキロンシーアイ床材製品 性能評価

※数値は試験値であり、保証値ではありません。
※試験結果は、予告なく変更される場合があります。

※1 エンボスがなくなるまで ※2 色柄がなくなるまで ※3 段鼻部での測定値

	へこみ量		残留 へこみ 量	加熱による長さ 及び幅変化率		耐汚染性 2%水酸化 ナトリウム水溶液、 5%塩酸、 セメントペースト	滑り性 (すべり抵抗係数) 20℃				耐摩耗性	
	23℃			長さ方向	幅方向		乾燥	湿潤 (水+ダスト)	摩耗 質量 g/1000回	耐摩耗回転数 回		
	45℃											
	mm	mm									mm	%

●防滑性ビニル床シート

タキストロン	HK	1.00	1.08	0.35	-0.03	-0.04	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.82	0.69	0.4	約5,000 ^{※1}
	ZA	0.71	1.05	0.31	-0.02	-0.04	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.88	0.65	0.3	約4,500 ^{※1}
	NA	0.67	0.99	0.27	-0.03	-0.03	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.90	0.64	0.3	約3,500 ^{※1}
	RA	0.90	1.18	0.43	-0.02	-0.03	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.82	0.62	0.4	約3,500 ^{※1}
	FH	0.78	0.91	0.22	-0.05	-0.05	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.89	0.66	0.3	約4,000 ^{※1}
	QA	0.70	1.11	0.34	-0.02	-0.03	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.77	0.60	0.4	約4,000 ^{※1}
	BA	0.79	1.18	0.37	-0.03	-0.04	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.85	0.56	0.3	約4,000 ^{※1}
	SA	0.93	1.07	0.46	-0.02	-0.03	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.81	0.63	0.3	約4,000 ^{※1}
	MR	0.85	1.08	0.34	-0.02	-0.05	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.84	0.58	0.5	約4,000 ^{※1}
	PRENTO	0.85	1.16	0.39	-0.05	-0.04	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.90	0.61	0.4	約5,500 ^{※1}
	AHT-AHL	0.63	0.98	0.36	-0.02	-0.03	5号	C.S.R	硬底紳士靴	0.88	0.65	0.2	約3,500 ^{※1}
	WB	0.70	1.04	0.34	-0.02	-0.03	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 サンダル	0.86 0.66	0.57 0.58	0.2	約3,500 ^{※1}
	LB	0.61	0.78	0.25	-0.02	-0.03	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 サンダル	0.95 0.76	0.73 0.70	0.3	約1,000 ^{※1}
	SL	0.83	1.07	0.39	-0.02	-0.03	5号	C.S.R・L/ C.S.R・L	硬底紳士靴 上履き	0.71 0.60	0.49 0.53	0.3	約7,000 ^{※1}
	ST	0.90	1.20	0.42	-0.03	-0.03	5号	C.S.R C.S.R-B	硬底紳士靴 素足	0.92 —	0.71 1.23	0.4	約3,000 ^{※1}
	MX-MT	0.90	1.18	0.34	-0.02	-0.05	5号	C.S.R C.S.R-B	硬底紳士靴 素足	0.78 —	0.70 1.18	0.4	約9,000 ^{※1}
	GK	0.52	0.76	0.23	-0.03	-0.05	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 上履き	0.75 0.81	0.67 0.55	0.1	約30,000 ^{※2}
試験方法		JIS A 1454										JIS K 7204	
性能規格値 (JIS A 5705 [FS])		0.3 以上	1.5 以下	0.75以下 (A法)	-2.0以上 2.0以下		変退色用グレースケール号数 3号以上	規定なし				規定なし	

ネオクリーン	0.51	0.79	0.28	-0.04	-0.04	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 上履き	0.95 0.70	0.69 0.58	0.5	約6,000※2
試験方法	JIS A 1454										JIS A 1453	
性能規格値 (JIS A 5705 [FS])	0.3 以上	1.5 以下	0.75以下 (A法)	-2.0以上 2.0以下	変退色用グレースケール号数 3号以上		規定なし				規定なし	

ネオセーフ 抗菌20	0.47	0.89	0.13	-0.04	-0.05	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 運動靴	0.95 1.21	0.64 0.52	0.2	約19,200 ^{※2}	
ネオセーフ 抗菌25	0.63	0.94	0.16	-0.06	-0.10	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 運動靴	0.95 1.29	0.63 0.51	0.2	約34,000 ^{※2}	
試験方法		JIS A 1454										JIS K 7204	
性能規格値 (JIS A 5705[FS]に準拠)		0.3 以上	1.5 以下	0.75以下 (A法)	-2.0以上 2.0以下	変退色用グレースケール号数 3号以上		規定なし				規定なし	

タキストロン	プラスケアWJ	2.88	—	0.29	-0.03	-0.03	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 上履き	0.89 0.73	0.56 0.63	0.3	約3,500 ^{※1}
	プラスケアCJ	2.77	—	0.28	-0.03	-0.03	5号	C.S.R C.S.R	硬底紳士靴 上履き	0.85 0.70	0.57 0.62	0.3	約5,000 ^{※1}
	プラスケアMJ	2.66	—	0.24	-0.02	-0.03	5号	C.S.R C.S.R-B	硬底紳士靴 素足	0.75 —	0.68 1.23	0.4	約8,500 ^{※1}
	試験方法		JIS A 1454										JIS K 7204
性能規格値 (JIS A 5705 [HS]に準拠)		0.3 以上	—	0.35以下 (B法)	-2.0以上 2.0以下		変退色用グレースケール号数 3号以上	規定なし				規定なし	

	へこみ 量	残留 へこみ 量	加熱による長さ 及び幅変化率		耐汚染性	滑り性 (すべり抵抗係数) 20℃			耐摩耗性		密度		
	23℃		長さ方向 幅方向		2%水酸化 ナトリウム水溶液、 5%塩酸、 セメントペースト		乾燥	湿潤 (水+ダスト)	摩耗 質量	耐摩耗回転数			
	mm		mm	%					%	g/1000回		回	kg/m ³
プラスケアXG	1.93	0.19	-0.02	-0.04	5号	C.S.R 硬底紳士靴	0.85	0.55	0.3	約5,000 ^{*1}	783		
試験方法	JIS A 1454											JIS K 7204	JIS A 1454
性能規格値 (JIS A 5705[HS])	0.3 以上	0.35以下 (B法)	-2.0以上 2.0以下		変退色用グレースケール号数 3号以上	規定なし			規定なし		650 以上		

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス
注意
P.333

タキロンシーアイ床材製品 性能評価

※数値は試験値であり、保証値ではありません。
※試験結果は、予告なく変更される場合があります。

※1 エンボスがなくなるまで ※2 色柄がなくなるまで ※3 段鼻部での測定値

	へこみ量		残留 へこみ 量	加熱による長さ 及び幅変化率		耐汚染性 2%水酸化 ナトリウム水溶液、 5%塩酸、 セメントペースト	滑り性 (すべり抵抗係数) ※20℃			耐摩耗性	
	23℃	45℃		長さ方向	幅方向					摩耗 質量	耐摩耗回転数
	mm	mm	mm	%	%		乾燥	湿潤 (水+タスト)		g/1000回	回

●遮音・防滑性階段用床材,その他

タキステップ 3W・3C・3K・3X・3S	1.21	—	0.43	-0.01	-0.03	5号	C.S.R・S 硬底紳士靴	0.74	0.64	0.3	約18,000※1.3
							C.S.R・S 上履き	0.86	0.68		
タキステップ 5W・5C・5Y	1.01	—	0.42	-0.02	-0.03	5号	C.S.R・S 硬底紳士靴	0.74	0.65	0.3	約18,000※1.3
RAステップ 6W・6C・6Y	0.77	—	0.37	-0.05	-0.04	5号	C.S.R・S 硬底紳士靴	0.76	0.72	0.3	約12,000※1.3
タキステップ 7F・7Y	0.59	—	0.35	-0.03	-0.03	5号	C.S.R・S 硬底紳士靴	0.71	0.60	0.3	約15,000※1.3
							C.S.R・S 上履き	0.80	0.64		
タキステップ 8W・8C・8Y	0.88	—	0.36	-0.04	-0.05	5号	C.S.R・S 硬底紳士靴	0.88	0.77	0.3	約24,000※1.3
タキステップMW レッツステップSW	0.92	—	0.49	-0.03	-0.03	5号	C.S.R・S 硬底紳士靴	0.86	0.72	0.3	約15,000※1.3
廊下・踊り場用シート 3W用(TW)	0.81	1.24	0.30	-0.04	-0.05	5号	C.S.R 硬底紳士靴	0.79	0.62	0.5	約2,000※1
廊下・踊り場用シート 5W用(SA)	0.93	1.07	0.46	-0.02	-0.03	5号	C.S.R 硬底紳士靴	0.81	0.63	0.3	約4,000※1
廊下・踊り場用シート 6W用(RA)	0.90	1.18	0.43	-0.02	-0.03	5号	C.S.R 硬底紳士靴	0.82	0.62	0.4	約3,500※1
廊下・踊り場用シート 8W用(NA)	0.67	0.99	0.27	-0.03	-0.03	5号	C.S.R 硬底紳士靴	0.88	0.63	0.3	約3,500※1
廊下・踊り場用シート MW用(MR)	0.85	1.08	0.34	-0.02	-0.05	5号	C.S.R 硬底紳士靴	0.84	0.58	0.5	約4,000※1
廊下・踊り場用シート SW用(TR)	0.94	1.37	0.39	-0.03	-0.03	5号	C.S.R 硬底紳士靴	0.83	0.59	0.4	約4,000※1
試験方法	JIS A 1454										JIS K 7204
性能規格値 (JIS A 5705[FS]に準拠)	0.3 以上	1.5 以下	0.75 以下 (A法)	-2.0以上 2.0以下		変退色用 グレースケール号数 3号以上	規定なし			規定なし	

試験データ P.196
法規関連 P.218
工法・下地 P.229
施工手順 P.247
接着剤・ 副資材 P.314
副資材 品番一覧 P.328
メンテナンス 注意 P.333